

# tesa® Professional

## Bandă adezivă mată PV2



### Informații Produs

Benzi adezivă pentru multe tipuri de utilizări, la evenimente, conferințe etc. nu reflectă lumina

Banda tesa® 53949 constă dintr-o țesătură extrudată din PE, prevăzută cu un adeziv din cauciuc natural. Deoarece este disponibilă în 3 variante de culori mate, este deosebit de potrivită pentru aplicații atunci când reflexiile trebuie evitate. Banda de material multifuncțională se folosește frecvent la evenimente de toate tipurile, de ex. la concerte, târguri sau spectacole de teatru. Banda oferă o rezistență adezivă bună (chiar și pe suprafețe rugoase/aspre), nu reflectă lumina, poate fi ruptă manual și poate fi îndepărtată fără efort. În plus, este rezistentă la abraziune, netedă, flexibilă, hidrofugă și rezistentă la intemperii, astfel încât să fie potrivită pentru aplicații la exterior.

### Caracteristici

- Pentru uz la interior și exterior
- Ideală pentru evenimente de tot felul (teatru, operă, concerte, târguri comerciale)
- Pe scenă și în culise
- Pentru a acoperi suprafețe lucioase, reflectorizante
- Fixare temporară, de ex. cabluri sau covoare
- Astuparea golurilor și îmbinăturilor
- Marcaje pe podea, de ex. semne de poziție

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

#### Date tehnice

• Suport	material extrudat cu polietilenă	• Rezistența la rupere	85 N/cm
• Grosime totală	310 μm	• Rezistența la temperatură (30 min)	125 °C
• Tipul adezivului	cauciuc natural	• Densitate țesătură	80 număr pe inch patrat
• Elongatie	14 %	• Finisajul suprafeței	mat

#### Aderență la

- Aderența la oțel 2.0 N/cm

#### Caracteristici

• Rezistența la ruperea cu mâna	●●●	• Rezistența la UV	●●●
• Margini drepte	●●●	• Water resistance	●●●
• Ușor de îndepărtat	da	• Fluorescent	nu
• Rezistența la abraziune	●●●	• Conformitate	●●●
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	●●●	• Aburire	●●●
• Rezistența la umiditate	●●●	• îndepărtare după 14 zile (23°C)	●●●
• Rezistent la apă sărată	●●	• îndepărtare după 14 zile (85°C, 95% r.h.)	●●●
• Rezistența la agenți de înmuiere	●●		

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediu ● slab

Pentru ultimele informații despre acest produs, vă rugăm să vizitați  
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>

# tesa® Professional

# Bandă adezivă mată PV2



## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați  
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>