

## Sensibilitate plus durabilitate pentru protecție în toate privințele

Mănușă de nitril pentru lucrările foarte solicitante care oferă un raport calitate/preț inbatabil pentru lucrările foarte solicitante dintr-o mare vairesitate de industrii.



### Industrii

- Sănătate
- Autovehicule
- Prelucrarea alimentelor
- Administrare de clădiri/igienizare
- Fabricație
- Biologie
- Guvern

### Recomandat pentru

- Examinări standard ale pacienților
- Sortarea pieselor și accesoriilor
- Prelucrare și manipulare de alimente
- Catering / Pregătirea meselor
- Dezafectarea deșeurilor (gunoi, deșeuri cu risc biologic și lenjerie de pat)
- Lucrări ușoare de montaj
- Muncă de laborator, amestecare, compoundare, umplere, curățare
- Prepararea produselor farmaceutice
- Analize de laborator

# TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Suprafața mănușii exterioare	Degete texturate
Standarde de audit	ISO 13485, ISO 9001
Certificarea produselor	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Instrucțiunile de depozitare	Evitați expunerea directă la lumina soarelui; depozitați într-un loc răcoros și uscat. A se ține departe de sursele de ozon sau de aprindere
Țara de origine	China
Segmentarea produselor	Subțire standard
Antistatice	Nu
Acceleratoare chimice de vulcanizare	<ul style="list-style-type: none"><li>Dibutilditiocarbamat de zinc (ZDBC)</li><li>Dietilditiocarbamat de zinc (ZDEC)</li></ul> <p>Doar un număr foarte mic de utilizatori pot fi sensibilizați la acest ingredient din mănușă și deci pot contracta reacții iritante și/sau alergice la contact.</p>

## PROPRIETĂȚI FIZICE

	Valori tipice	Metoda de testare	
Lungime (mm/inci)	240 / 9.5	ASTM D6319	
Lipsa orificiilor (inspecție de nivel I)	1.5 AQL	ASTM D5151	
Grosimea palmei (mm/mils)	0.07 / 2.8	ASTM D6319	
Grosimea degetului (mm/mils)	0.11 / 4.3	ASTM D6319	
	<b>ÎNAINTE DE ÎMBĂTRÂNIRE</b>	<b>DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE</b>	
Rezistența la rupere (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Alungire la rupere (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Forța la rupere (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

## INFORMAȚII PENTRU COMENZI

Măsura	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Cod produs	92134060	92134070	92134080	92134090	92134100	92134110

## Standarde de performanță și conformare cu reglementările



## Pentru informații suplimentare vizitați-ne la [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), sau sunați-ne la

### Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asia Pacific

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

### America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### Rusia

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.

